



SUPER MAT CHARCOAL

Colores sólidos

Garantía
10 AÑOS

Temperatura de instalación
DESDE +15°C A +25°C

Almacenamiento desde +5°C a +35°C
3 AÑOS

LONGITUD ↔ **50 m**

ANCHURA ↔ **122 cm**

CARACTERÍSTICAS

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Termoformable	✗
Polímero calandrado	✓
Instalación interior	✓
Instalación exterior	✗
Resistencia a los rayos UV	✗
Adhesivo permanente sin burbujas	✓
Aspecto	Ultra Mat
Espesor	210 μ
Resistencia a los arañazos	Elevada

CERTIFICACIÓN

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	-
TABER TEST	✓
VOC	✓

GENERAL

FUERZA DE ADHERENCIA :

91 minutos después de la instalación: 1,04 Kg/cm
24 horas después de la instalación: 1,43 Kg/cm
3 días después de la instalación: 1,51 Kg/cm
7 días después de la instalación: 1,65kg/cm

FUERZA DE ADHERENCIA A ALTA TEMPERATURA :

Después del primer día: 1,37 Kg/cm
Después de siete días: 1,03 Kg/cm

SOSTENIBILIDAD :

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

De limpieza fácil y rápida gracias a la calidad de sus superficies y a su excelente resistencia frente a manchas de suciedad o moho. Para la limpieza es posible utilizar cualquier tipo de producto excepto los abrasivos como la acetona o el aguarrás.

Imágenes y datos no contractuales. Cover Styl' se reserva el derecho de modificar la composición de sus películas en cualquier momento.

La representación de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y puede no dar una representación fiel de la realidad. Por eso le recomendamos que pida una muestra en línea o que se ponga en contacto con nosotros para estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a las ligeras diferencias de color en las producciones, le aconsejamos que compre la cantidad